



- Efficacité
- Qualité
- Performance

Ciment colle I 40

Mortier ciment pour le revêtement des piscines.

Description

Ciment colle spéciale flexible pour la fixation de petite à grande taille carreaux de piscine. Haute flexibilité et résistance aux basses températures à l'humidité et aux chocs thermiques.

Précaution d'utilisation

Produit irritant et nuisible.
Utiliser lunettes ; gants et masque pour la protection des yeux ; mais et voies respiratoires.

Caractéristique et mise en œuvre

Taux de mélange : de 6 à 7 litres d'eau/25kg de poudre

Malaxage : 30 minutes

Durée d'utilisation : 3 heures

Température d'application : +5°C
+35°C

Temps de séchage : 24 heures

Stockage : après ouverture 28 jours (23°C ; 50% d'humidité relative).

Type : poudre

Couleur : gris/blanc

Densité : 1.3g/cm³

